




反応機構 Reaction mechanism



評価項目表 Technical data

	密着性 Adhesion					鉛筆硬度 Pencil hardness	耐水性 Water resistance	HAZE HAZE VALUE	全光線透過率 Transmittance
基材	ガラス	PMMA	ABS	PC	PET	ガラス	ガラス	—	—
8SQ-1020	○	○	○	○	×	3H~4H	○	0.3%	91%

※養生条件: 27℃ 60%RH×3日 促進剤: 1.3%(Solid)添加

硬化条件 Curing condition

促進剤を添加することによって、経時で空気中の水分と反応して硬化し、強固な塗膜を形成します。
また、養生後に加熱することでシラノール架橋が進み、より強固な塗膜になります。

養生期間	養生のみ	養生+加熱(105℃×10分)	密着性
1日	HB	2H~3H	○
2日	H~2H	3H~4H	○
3日	3H~4H	4H	○
4日	3H~4H	4H	○
1週間	4H	5H	○

※促進剤(非スズ系): 1.3%(Solid)添加 養生条件: 27℃ 60%RH 膜厚: dry5μm 基材: ガラス板

*参考データであり、保証するものではありません。

The table above should be used as a guide check before use about the suitability of your chemical.